

Cap.11 – Norme Tecniche sulle Costruzioni – D.M. 17 Gennaio 2018

Tab. 11.3.VII a) - Valori di accettazione in cantiere – barre

CARATTERISTICHE	VALORI LIMITE	NOTE
f_y minimo	425 N/mm ²	per acciai B450A e B450C
f_y massimo	572 N/mm ²	per acciai B450A e B450C
A_{gt} minimo	≥6,0%	per acciai B450C
A_{gt} minimo	≥2,0%	per acciai B450A
f_t / f_y	$1,13 \leq f_t / f_y \leq 1,37$	per acciai B450C
f_t / f_y	$f_t / f_y \geq 1,03$	per acciai B450A
Piegamento/raddrizzatura	Assenza di cricche	per acciai B450A e B450C